

Renforcé au PE

Meets MIL-PRF-23827C Requirements

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-65 à 150		
Epaississant		Argile		
Huile de base	Type	Ester		
	Viscosité cinématique 100°C	3.1 cSt		
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test	
Couleur, aspect		Beige.		
Pénétration (1/10mm)	Grade NLGI	2	ASTM D-217	
Déshuilage	30 heure(s)	100°C	2.3	ASTM D-6184
évaporation	24 heure(s)	100°C	0.5	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1408)