

DENTAL HANDPIECE LUBRICANT 600

NSF H-1 Approved: Registration #133066

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-40 à 150		
Couleur, aspect		Clear		
Huile de base	Type	Polyalphaolefin		
	Viscosité cinématique	40°C	30 cSt	
		100°C	6 cSt	
	Index viscosité	138	ASTM D-2270	
	Point d'éclair	°C	272	ASTM D-56
	Point d'écoulement	°C	-53	ASTM D-97
évaporation	24 heure(s)	150°C	0.12 % NYE CTM	
Densité		25°C	0.8236 g/cm ³ ASTM D-1480	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)