FLUOROCARBON GEL 880MS

	Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)			-40 à 200	
Epaississant			PTFE	
Huile de base	Type		Dimethyl Silicone	
	Viscosité cinématique	100°C	7349 cSt	ASTM D-445
		40°C	18407 cSt	
	Index viscosité		658	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	350	ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-62	ASTM D-97
	Propriétés types de la graisse		**Valeur typique**	**Méthode de test**
Couleur, aspect			Noir, Smooth	
Pénétration	Travaillé(e)	60X	261	ASTM D-217
(1/10 mm)	Travaillé(e)	10K	247	
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	0	ASTM D-6184
évaporation	24 heure(s)	100°C	0.06 %	NYE CTM

Attention - La distribution automatique sous haute pression de lubrifiants de forte viscosité exige une planification et des procédures scrupuleuses. Les hautes pressions accompagnées d'entraînement d'air et d'obstruction du débit peuvent provoquer un auto-allumage. Veuillez contacter les services techniques de Nye pour

Attention - La distribution automatique sous haute pression de lubrifiants de forte viscosité exige une planification et des procédures scrupuleuses. Les hautes pressions accompagnées d'entraînement d'air et d'obstruction du débit peuvent provoquer un auto-allumage. Veuillez contacter les services techniques de Nye pour

Nye Lubricants, Inc. 12 Howland Road, Fairhaven, MA 02719 USA Ph: 1.508.996.6721 Fx: 1.508.997.5285 **nyelubricants.com**