

FLUOROCARBON GEL 868VH-BLACK

Protège contre la rouille

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-20 à 125	
Epaississant		PTFE	
Huile de base	Type	Polyalphaolefin	
	Viscosité cinématique	40°C	23700 cSt
		100°C	1820 cSt
	Index viscosité	333	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	> 200.0000
	Point d'écoulement	°C	-17
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test
Couleur, aspect		Noir, Smooth	
Pénétration (1/10mm)	Non travaillé(e)	242	ASTM D-217
Densité	25°C	1.14 g/cm ³	NYE CTM

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1508)