

Propriétés du lubrifiant			Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)			-55 à 250	
Epaississant			PTFE	
Huile de base	Type		Perfluoropolyether	
	Viscosité cinématique	100°C	28 cSt	ASTM D-445
		40°C	152 cSt	ASTM D-445
		-40°C	23880 cSt	ASTM D-445
	Index viscosité		223	ASTM D-2270
	Point d'écoulement	°C	-63	ASTM D-97
Propriétés types de la graisse			Valeur typique	Méthode de test
Couleur, aspect			Blanc	
Pénétration (1/10 mm)	Travaillé(e)	60X	283	ASTM D-217
	Non travaillé(e)		285	ASTM D-217
	Grade NLGI		2	ASTM D-217
Densité		25°C	1.9 g/cm ³	ASTM D-70
Déshuilage			5.9 %	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.02 %	ASTM D-972

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1410)