

PFOA Free, Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique		Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-40 à 250		
Epaississant		PTFE		
Huile de base	Type	Perfluoropolyether		
	Viscosité cinématique	100°C	200 cSt	ASTM D-445
		40°C	700 cSt	ASTM D-445
	Index viscosité		375	ASTM D-2270
	Point d'écoulement	°C	-50	ASTM D-97
Propriétés types de la graisse		Valeur typique		Méthode de test
Couleur, aspect		Blanc		
Pénétration (1/10 mm)	Non travaillé(e)		277	ASTM D-217
	Travaillé(e)	60X	273	ASTM D-217
	Grade NLGI		2	ASTM D-217
Densité		25°C	1.9 g/cm ³	NYE CTM
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	3.3 %	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.03 %	NYE CTM

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product MSDS for detailed safety information because this product. (1403)