

Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-45 à 150		
Épaississant		PTFE		
Huile de base		Cyclopentane		
(NyeTorr 6201)	Type			
	Viscosité cinématique	-40°C	77000 cSt	ASTM D-445
		40°C	108 cSt	
		100°C	15 cSt	
	Index viscosité		136	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	312	ASTM D-92
Point d'écoulement	°C	-63	ASTM D-97	
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test	
Couleur, aspect		Blanc, Smooth		
Pénétration (1/10 mm)	Travaillé(e)	60X	321	ASTM D-217
	Non travaillé(e)		293	ASTM D-217
	Grade NLGI		1	ASTM D-217
Densité	25°C	1.05 g/cm ³	ASTM D-70	
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	3.5	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)