

Protège contre la rouille, Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-54 à 150	
Epaississant		Savon de lithium	
Huile de base	Type	Ester	
	Viscosité cinématique	100°C 40°C	4.7 cSt 22 cSt
	Index viscosité	135	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	250 ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-65 ASTM D-97
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test
Couleur, aspect		brun clair, Smooth	
Pénétration (1/10 mm)	Non travaillé(e)	250	ASTM D-217
	Travaillé(e)	60X	265
		10K	311
	Grade NLGI	2	
Densité	25°C	0.91 g/cm ³	NYE CTM
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	4.5 ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.2 % ASTM D-972

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1508)