

Traceur d'UV

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-40 à 125		
Epaississant		Savon de lithium		
Huile de base	Type	Polyalphaolefin		
	Viscosité cinématique	40°C 100°C	6150 cSt 580 cSt	
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test	
Couleur, aspect		Gris-noir		
Pénétration (1/10 mm)	Travaillé(e)	60X	257	ASTM D-217
	Non travaillé(e)		275	ASTM D-217
	Grade NLGI		2	ASTM D-217
Densité		25°C	0.88 g/cm ³	ASTM D-70
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	0	ASTM D-6184
évaporation	24 heure(s)	100°C	0	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)