

Protège contre la rouille

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-40 à 125		
Epaississant		Savon de lithium		
Huile de base		Polyalphaolefin		
Type				
Viscosité cinématique	100°C	16.199 cSt	ASTM D-445	
	40°C	80.644 cSt		
Index viscosité		216.3	ASTM D-2270	
Point d'éclair		> 200.0000	ASTM D-92	
Point d'écoulement		-40	ASTM D-97	
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test	
Couleur, aspect		Ocre		
Pénétration (1/10 mm)	Non travaillé(e)	331	ASTM D-217	
	Travaillé(e)	60x	344	
		10k	297	
	Grade NLGI	0.5		
Densité	25°C	0.86 g/cm ³	ASTM D-70	
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	4.9	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.16	NYE CTM

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1504)