

Renforcé au PE, Renforcé au PTFE, Protège contre la rouille

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-54 à 125	
Epaississant		Argile	
Huile de base		Polyalphaolefin	
Type			
Viscosité cinématique		100°C	5.4 cSt
		40°C	31.5 cSt
		-40°C	8370 cSt
Index viscosité			127
Point d'éclair		°C	235
Point d'écoulement		°C	-62
Propriétés types de la graisse		Valeur typique	Méthode de test
Couleur, aspect		Rouge, Smooth	

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)