

Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-50 à 125		
Couleur, aspect		Light yellow		
Huile de base	Type	Cyclopentane		
	Viscosité cinématique	40°C	53 cSt	ASTM D-445
		-40°C	24910 cSt	ASTM D-445
		40°C	53.2 cSt	
		100°C	8.4 cSt	
	Index viscosité	130	ASTM D-2270	
	Point d'éclair	°C	300	ASTM D-92
Point d'écoulement	°C	-59	ASTM D-97	
évaporation	24 heure(s)	150°C	0.08 %	NYE CTM
Densité	25°C	0.845 g/cm ³	ASTM D-1480	

The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1407)