

Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-50 à 125		
Couleur, aspect		Clear		
Huile de base	Type	Cyclopentane		
	Viscosité cinématique	-40°C	26070 cSt	ASTM D-445
		40°C	52.9 cSt	
		100°C	9 cSt	
	Index viscosité	140	ASTM D-2270	
	Point d'éclair	°C	300	ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-63	ASTM D-97
évaporation	24 heure(s)	100°C	0.02 %	NYE CTM
Densité		25°C	0.841 g/cm ³	ASTM D-70

The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1407)