

Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-45 à 125		
Couleur, aspect		Light yellow		
Huile de base	Type	Cyclopentane		
	Viscosité cinématique	100°C	14.3 cSt	ASTM D-445
		40°C	106.7 cSt	ASTM D-445
	Index viscosité		137	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	300	ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-55	ASTM D-97
évaporation	24 heure(s)	100°C	0.04 %	NYE CTM
Densité		25°C	0.844 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-1480

**The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.**

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1409)