

Ultrafiltré

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-45 à 125		
Couleur, aspect		Yellow		
Huile de base	Type	Cyclopentane		
	Viscosité cinématique	-40°C	80500 cSt	ASTM D-445
		40°C	108 cSt	
		100°C	14.6 cSt	
	Index viscosité	137	ASTM D-2270	
	Point d'éclair	°C	300	ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-55	ASTM D-97
évaporation	24 heure(s)	100°C	0 %	NYE CTM
		200°C	0.88 %	NYE CTM
Densité	25°C	0.841 g/cm ³	ASTM D-1480	

The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.

The export of this product is restricted. Please contact Nye Lubricants, Inc. for specific information.

(1508)