

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique	Méthode de test	
Plage de service recommandée (°C)		-25 à 250		
Couleur, aspect		Clear		
Huile de base	Type	Perfluoropolyether		
	Viscosité cinématique	100°C	40 cSt	ASTM D-445
		40°C	388 cSt	
		-20°C	92461 cSt	
	Index viscosité	146	ASTM D-2270	
	Point d'éclair	°C	Aucun(e)(s), Non-Flammable	ASTM D-92
Point d'écoulement	°C	-30	ASTM D-97	
évaporation	24 heure(s)	150°C	0.06 %	NYE CTM
Densité		25°C	1.9 g/cm ³	ASTM D-1480

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product SDS for detailed safety information on this product. (1504)