

Propriétés du lubrifiant		Valeur typique		Méthode de test
Plage de service recommandée (°C)		-20 à 250		
Épaississant		PTFE		
Huile de base	Type	Perfluoropolyether		
(Uniflor 8320)	Viscosité cinématique	100°C	58 cSt	ASTM D-445
		40°C	800 cSt	ASTM D-445
	Index viscosité		138	ASTM D-2270
	Point d'éclair	°C	> 300	ASTM D-92
	Point d'écoulement	°C	-26	ASTM D-97
Propriétés types de la graisse		Valeur typique		Méthode de test
Couleur, aspect		Blanc		
Pénétration (1/10 mm)	Non travaillé(e)		225	ASTM D-217
	Travaillé(e)	60 X	230	ASTM D-217
	Grade NLGI		3	
Densité		25°C	1.97 g/cm ³	ASTM D-1480
Déshuilage	24 heure(s)	100°C	2.2 %	ASTM D-6184
Évaporation	24 heure(s)	100°C	0.1 %	ASTM D-972

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product MSDS for detailed safety information because this product. (1402)